



J.VILASEGA S. A.

PAPER MILL SINCE 1714

## SkyBlue

Specification	Unit	Norm	Value
<b>Gramaje</b> Substance Grammage	g/m <sup>2</sup>	UNE 57014-74	120 ± 4%
<b>Mano</b> Bulk Volume Massique	cm <sup>3</sup> /g	UNE 57009-70	1,08 ± 0,03
<b>Porosidad</b> Porosity Porosité	Índice	ISO 534	> 40
<b>Humedad absoluta</b> Absolute moisture Humidité absolute	%	UNE 57066-86/3	6,5 ± 0,5
<b>Blancura</b> Whiteness Blancheur	CIE	UNE 57005-90	100
<b>Opacidad</b> Opacity Opacité	%	ISO 2471	> 98
<b>Opacidad en Humedo</b> Wet Opacity Opacité Humide	%	ISO 2471	> 96,5
<b>brillo tintas</b> Gloss ink 75° Éclat encres	%	JVNI-001	> 40
<b>Rotura</b> Strength Longeur de rupture	KN/m	ISO 1924-1	> 4
<b>Rotura Humedo</b> Wet Strength Long. rupture humide	KN/m	ISO 1924-1	>= 1,11
<b>Cobb 60</b> Back Face Cobb 60	KN/m	ISO 535	26,0

Papel póster estucado 1 cara resistente en húmedo y opaco para vallas publicitarias. Ideal para impresión piezo inkjet, solvent, mild solvent, y UV.

Wet-strength, opaque poster paper coated one side with blue back for billboard. Ideal for piezo inkjet printing, solvent, mild solvent based inks and UV.

Papier couché affiches, opaque, résistant à l'état humide, pour panneaux extérieurs. Idéal pour l'impression numérique piezo inkjet, encres solvants, mildsolvant et UV.

Los datos citados son indicativos. La estructura y los valores de la información de los productos pueden ser modificados.

The figures are indicative. The structure and values of the product information can be modified.

Les chiffres cités sont à titre indicatif. La structure et les valeurs de l'information sur le produit peuvent être modifiées.



Ref: 840/200/00/R1  
Octubre 2011